

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Film estirable automático

TIPO DE ENVASE

Palet de 736 kg
46 bobinas por palet

CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE

- American Standard ASTM E-882,
ASTM D-1238, ASTM D-4593,
ASTM D-4649
-ISO-4593



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Film estirable de 17 micras de espesor. Producto 100% reciclable.

DIMENSIONES

Longitud: 1.840 m (aproximadamente)
Altura: 0,5 m

TIPOS / PRESENTACIÓN

En bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición base: Polietileno de baja densidad

Densidad: 0,917 g/cm³

Índice de fluidez: 2,6 g / 10 min

Energía de punzonamiento: 30,2 N

Peso de la bobina: 16 kg

Peso del mandril: 1,8 kg

Preestirado: Garantizado 220% y máximo 240%

Transparente

PRUEBAS DE CALIDAD

- Elasticidad de 6MPa de resistencia longitudinal y 5 MPa de resistencia transversal s/n ASTM D-882.
- Esfuerzo de rotura de 29 MPa de resistencia longitudinal y 22 MPa de resistencia transversal s/n ASTM D-882.
- Deformación a la rotura del 370% de resistencia longitudinal y 538% de resistencia transversal s/n ASTM D-882.
- Módulo elástico de 140 MPa de resistencia longitudinal y 150 MPa de resistencia transversal s/n ASTM D-882.
- La resistencia al desgarro es de 175 gr de resistencia longitudinal y 347 gr de resistencia transversal s/n ASTM D-1922.