

FICHA TÉCNICA

Referencia: FEM1550022-SI300

Denominación comercial: film estirable manual 15 micras.

Características:

- **Medidas y pesos:**
 - **Espesor:** 15 μm .
 - **Peso bobina:** 2,2 Kg apróx.
 - **Ancho bobina:** 500 mm apróx.
 - **Peso del mandil:** 0,300 kg apróx.
 - **Longitud bobina:** 270 metros lineales apróx.
- **Composición:** polietileno de baja densidad.
- **Color del material:** Transparente.
- **Presentación:**
 - **Tamaño del palé:** 1200 x 800 mm.
 - **Número de cajas por palé:** 60 cajas.
 - **Número de bobinas por caja:** 6 bobinas.
- **Parámetros técnicos:**
 - **Densidad:** 0,918 g/cm³.
 - **Resistencia al impacto:** 219 gr.
 - **Energía de punzamiento:** 30,2 N.
 - **Preestiro:**
 - Garantizado: 200 %.
 - Máximo: 220 %.
 - **Elasticidad:**
 - Resistencia longitudinal: 5 MPa.
 - Resistencia transversal: 4 Mpa.
 - **Esfuerzo de rotura:**
 - Resistencia longitudinal: 25 MPa.
 - Resistencia transversal: 18 Mpa.
 - **Deformación de la rotura:**
 - Resistencia longitudinal: 333 MPa.
 - Resistencia transversal: 485 Mpa.
 - **Módulo elástico:**
 - Resistencia longitudinal: 140 MPa.
 - Resistencia transversal: 150 Mpa.
 - **Resistencia al desgarro:**
 - Resistencia longitudinal: 157 gr.
 - Resistencia transversal: 319 gr.
- **Certificaciones:** ASTM D-882, ASTM D-1238, ASTM D-1505, ASTM D-4649, ASTM D-1922, ASTM D-1709.

