

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Film estirable manual sin mandril

TIPO DE ENVASE

Caja de 6 bobinas
Palet de 45 cajas

CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE

American Standard ASTM D-1922,
ASTM D-882B, ASTM D-1709,
ASTM D-1505



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Film estirable de 23 micras de espesor. Producto 100% reciclable.

DIMENSIONES

Longitud: 210 m aproximadamente
Altura: 0,5 m

TIPOS / PRESENTACIÓN

En bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición base: Polietileno de baja densidad

Densidad: 0,916-0,919 g/cm³

Adhesividad: 130 g

Resistencia al impacto: 115 g

Preestirado: Garantizado 140%
Máximo: 180%

PRUEBAS DE CALIDAD

- Carga de rotura de 40 N/mm² de resistencia longitudinal y 26 N/mm² de resistencia transversal s/n ASTM D-882B.
- Esfuerzo inicial de 10 N/mm² de resistencia longitudinal y 9 N/mm² de resistencia transversal s/n ASTM D-882B.
- Elongación a la rotura del 550% de resistencia longitudinal y 800% de resistencia transversal s/n ASTM D-882B.
- La resistencia al desgarro es de 1000 gr de resistencia longitudinal y 4300 gr de resistencia transversal s/n ASTM D-1922.