

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Kraft Engomado Reforzado F-3

APLICACIÓN

El papel Kraft engomado reforzado es idóneo para cerrar cajas de cartón que necesiten una alta resistencia.



CARACTERÍSTICAS

Composición

	Unidad	Valor Nominal	Tolerancia	Norma
Total	gsm	129	± 6 gsm	ISO 536
Cara superior : Papel Kraft MG (Marrón) Alisado	gsm	40	± 1.6gsm	ISO 536
Cara inferior : Papel Kraft MG (Marrón) Alisado	gsm	40	± 1.6gsm	ISO 536
Laminación PE	gsm	15	± 1.5gsm	-----
Malla de fibra de vidrio 1.07x(0.4x2) yarns/cm – 340 / 340 dtex	gsm	7.2	± 0.1gsm	ISO 1889
Cola Vegetal	gsm	26	± 2 gsm	NF T 76-500

Características técnicas

Espesor /Calibre (µm)	185 (+/-20)	ISO 534 / T 411
Resistencia a la Tracción (daN/30mm) - MD	≥ 32.0	ISO 1924-1 / ASTM D828
- CD	≥ 17.0	ISO 1924-1 / ASTM D828
Elongación (%) - MD	≥ 3.5	ISO 1924-1 / ASTM D828
- CD	≥ 8.0	ISO 1924-1 / ASTM D828
Resistencia al estallido (kPa)	≥ 550	ISO 2758 / ASTM D774
Adhesividad inmediata Tack time FIPAGO (sec.)	≤ 10	NFT 76-501