

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Film estirable automático

TIPO DE ENVASE

Palet de 736 kg
46 bobinas por palet

CERTIFICADOS SEGÚN COMERCIANTE

American Standard ASTM D-882,
ASTM D-4649, ASTM D-4593,
ASTM D-1505, ASTM D-1238



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Film estirable de 30 micras de espesor

DIMENSIONES

Longitud: 1.050 m (aproximadamente)
Altura: 0,5 m

TIPOS / PRESENTACIÓN

En bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición base: Polietileno de baja densidad

Densidad: 0,918 g/cm³

Índice de fluidez: 2,8 g/10 min

Energía de punzonamiento: 30,2 N

Peso de la bobina: 16 kg

Módulo elástico de 182 MPa (Resist. Longitudinal) y 195 MPa (Transversal)

Resistencia al impacto: 230 gr

Preestirado: Garantizado 200% ; Máximo: 220%

PRUEBAS DE CALIDAD

- Elasticidad de 112 MPa de resistencia longitudinal y 10 MPa de resistencia transversal s/n ASTM D-882
- Deformación a la rotura del 650% de resistencia longitudinal y 1.079% de resistencia transversal s/n ASTM D-882
- La resistencia al desgarro es de 35 gr de resistencia longitudinal y 568 gr de resistencia transversal s/n ASTM D-1922