

DENOMINACIÓN COMERCIAL

Bobina industrial de papel

DESCRIPCIÓN

Celulosa pasta pura 2/c 17 gr/m²
gofrada.



FABRICACIÓN PAPEL

| FABRICACION PAPEL | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| COMPOSICION PAPEL: | PASTA PURA | CEL. IND. 2/C 17 GRS. |
| Nº CAPAS: | HOJAS | 2 |
| GRAMAJE: | g/m2 x capa | 17 (+/- 5%) |
| GRADO BLANCURA: | GE | 83 |
| RESISTENCIA LONGITUDINAL SECO: | N/m (10 hojas de 50mm) | 1300 |
| RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO: | N/m (10 hojas de 50mm) | 550 |
| RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO: | N/m (10 hojas de 50mm) | 450 |
| RESISTENCIA TRANSVERSAL SECO: | N/m (10 hojas de 50mm) | 180 |
| ALARGAMIENTO LONGITUDINAL: | % | 30 % |
| ESPESOR: | 10/C mm | 1'20 |

MANIPULACIÓN

| MANIPULACION | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| TEXTURA PAPEL: | | GOFRADA |
| ANCHO: | cms | 23,2 |
| METROS: | mts | 450 (+-5%) |
| PESO: | kg | 3,5 |
| PRECORTE: | cm | 35 (+/- 5 %) |
| SERVICIOS: | Unidades | 1285 (+-5%) de 23'2 x 35 cm |
| UNION DE CAPAS: | | MEDIANTE RULINAS. |
| DIAMETRO EXTERIOR BOBINA: | cm | 32'5 |
| DIAMETRO INTERIOR BOBINA: | mm | 72 |
| COMPOSICION MANDRIL: | | Cartón de 4 bandas |

EMBALAJE

| EMBALAJE | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| TIPO: | fardo | Plástico con etiqueta DALYS. |
| CONTENIDO: | Unidades en rollos | 2 |
| PESO: | Kg | 7 |
| PALETIZACIÓN EUROPEA: | fardos | 40 |
| PALETIZACIÓN: | fardos | 60 |