

## FICHA TÉCNICA

### Referencias:

PR481000B-530

PR48990T-525



**Denominación comercial:** Precintos automáticos de polipropileno solvente.

### Características PR481000B-530 (precinto automático de polipropileno solvente de color blanco):

- Certificados según comerciante: AFERA 4006, AFERA 5001, AFERA 5004.
- Composición base: caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- Espesor del soporte: 28  $\mu\text{m}$ .
- Espesor total: 43,5  $\mu\text{m}$ .
- Color: blanco.
- Dimensiones disponibles estándar:
  - 1.000 m de longitud: 48x1.000 y 50x1.000 (6 rollos).
- Observaciones:
  - El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación.
  - Debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado, de la luz solar directa.
  - Todas las cintas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.
- Pruebas de calidad para el precinto blanco:
  - Adhesividad: entre 1,4 y 2,4 N/cm.
  - Tack: entre 4 y 11 cm.
  - Cohesión: 6 h (50 °C).
  - Alargamiento a la rotura: 100 %.
  - Carga de rotura: 42 N/cm  $\pm$ 13.

### Características PR48990T-525 (precinto automático de polipropileno solvente de color transparente):

- Certificados según comerciante: AFERA 4006, AFERA 5001, AFERA 5004.
- Composición base: caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- Espesor del soporte: 25  $\mu\text{m}$ .
- Espesor total: 42  $\mu\text{m}$ .
- Color: transparente.

- Dimensiones disponibles estándar:
  - Longitud superior a 600: 48x990, 50x1000 (6 rollos por caja)
    - 75x1000, 72x990 (4 rollos por caja)
- Observaciones:
  - El material está garantizado dentro de un año desde su fabricación.
  - Debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado, de la luz solar directa.
  - Todas las cintas cumplen la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.
- Pruebas de calidad para el precinto blanco:
  - Adhesividad: 1,9 N/cm.
  - Resistencia a la tracción: 38 N/cm.
  - Alargamiento a la rotura: 130 %.
  - Temperatura de aplicación: 2°C-45°C.
  - Temperatura de servicio: -25°C-65°C.

Estas referencias se puede personalizar.